稀土耐磨钢全生命周期碳排放及减碳路径分析

曹晓明1班 华1袁晓鸣2忠 诚1孙佳政1

- (1. 包钢集团节能环保中心,内蒙古 包头 014010;
- 2. 内蒙古包钢钢联股份有限公司技术中心 内蒙古 包头 014010)

摘 要:包钢宽厚板生产线生产的稀土耐磨钢是国家级绿色设计产品,文章通过对该产品进行生命周期评价(LCA),分析产品碳排放在企业内部、上游负荷、运输阶段和副产品循环利用四个阶段的分布情况,以及企业内部各工序的碳排放情况,对稀土耐磨钢产品降碳技术路径进行讨论。结果表明,稀土耐磨钢的碳排放主要在企业内部,约占78.86%,炼铁、烧结、焦化等工序以及企业内部的能源负荷是降碳的重点,副产品的回收利用对降碳具有积极的作用,先进技术的应用使大幅降碳成为可能。高性能稀土耐磨钢的开发在企业内部会增加碳排放,但对社会的节能降碳效果显著,大力推广应用稀土耐磨钢对我国实现碳中和有积极的作用。

关键词: 稀土耐磨钢; LCA; 碳减排

中图分类号: TG142.72 文献标识码: B 文章编号: 1009 - 5438(2022) 04 - 0095 - 04

DOI:10.13647/j.cnki.btgkj.2022.04.021

Analysis on Carbon Emission and Carbon Reduction Path in Full Life Cycle of Rare Earth Wear Resistant Steel

Cao Xiao – ming¹, Ban Hua¹, Yuan Xiao – ming², Zhong Cheng¹, Sun Jia – zheng¹

- (1. Baotou Steel Group Energy Conservation and Environmental Protection Center, Baotou 014010, Inner Mongolia Autonomous Region, China;
 - Technical Center of Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., Baotou 014010, Inner Mongolia Autonomous Region, China)

Abstract: The rare earth wear resistant steel produced by the production line of wide and thick plate of Baotou Steel is the national green design product. In this paper, the distribution of carbon emissions for products in such four stages as within enterprise, load of upstream, transportation stage and recycling by products and carbon emission of each working procedure in enterprise are analyzed as well as the technological paths of carbon drop for rare earth wear resistant steel products are discussed through the life cycle assessment (LCA) of product. The results showed that the carbon emission of rare earth wear resistant steel was mainly in enterprise, accounted for about 78.86% so that such processes as the iron making, sintering and coking as well as energy load in enterprise were the key points of carbon drop, recycle of by products played an active role in carbon drop and applications of advanced technologies made significant carbon drop possible. The carbon emissions in enterprise will be increased by developing high – performance rare earth wear resistant steel, but the effects of energy conservation and carbon drop for the society are significant so that it plays an active role in realizing carbon neutrality in our country to vigorously promote and apply rare earth wear resistant steel.

^{*} 收稿日期: 2022 - 04 - 18

基金项目: 内蒙古包头市青年创新人才项目(2019-40-03)。

作者简介: 曹晓明(1985-) 男 山西省大同市人 硕士 高级工程师 现从事生态设计和低碳研究工作。

Key words: rare earth wear resistant steel; LCA; carbon emission reduction

1 包钢稀土耐磨钢 LCA 研究

耐磨钢因具有高耐磨性、较好的力学和加工性能而广泛应用于煤炭、冶金等行业,与其他材料相比,有很高的性价比,受到越来越多行业和厂家的青睐。近年来包钢开发了系列稀土钢产品,适量稀土的添加,对钢铁材料的物理性能(尤其是低温冲击韧性)有显著提高外,还对材料的耐磨性、耐蚀性、焊接性等有奇妙的改善作用[1],经过生态设计的包钢 BTNM 系列稀土钢产品已经被评为国家级绿色设计产品。

对于钢铁行业来说。低碳发展必须从全流程角度分析并开展降碳工作,LCA是一种面向产品"从摇篮到坟墓"的环境管理方法与分析工具,是系统化、定量化描述产品生命周期中的各种资源、能源消耗和环境排放的重要方法,已经成为国际上进行绿色对话的标准语言,被广泛应用于产品环境足迹、绿色产品、绿色制造、绿色供应链、生态设计等方面^[2]。包钢作为国内钢铁行业第二家开展 LCA研究的企业,通过多年的探索研究构建起完整的产品LCA技术体系,在铁矿石开采、钢铁和稀土产品生产、生态设计、工艺改进、固废循环利用等多个方面具有创新性 LCA研究成果,公司已经将 LCA作为实现碳达峰、碳中和的重要支撑工具之一。

以宽厚板生产线生产的系列稀土耐磨钢为研究 对象,系统功能单位确定为1 kg 稀土耐磨钢,研究 边界从包钢白云鄂博矿铁矿采选开始,到产品的生 产完成,包括废钢循环利用和副产品再利用,即原辅 料与能源开采、生产、运输、稀土耐磨钢生产、循环再利用四个阶段,具体见图 1。计算工具为包钢自主开发的 LCA 软件,数据主要采用现场某一时间段内的生产数据,部分缺失数据从商业数据库中获取,整体数据质量较高,保证计算结果的准确性。




图 1 包钢稀土耐磨钢 LCA 研究边界

2 全流程碳排放分析

对稀土耐磨钢全流程各阶段的碳排放量化分析是计算产品碳足迹、开展产品绿色设计的关键。通过计算得到稀土耐磨钢全流程各阶段碳排放的分布情况,如图 2 所示。碳排放主要分布在企业内部,占到 78.86%,降碳的关键措施也应主要在企业内部开展。外部的原材料、能源和辅料的运输所带来的碳排放占到 1.70%,该部分主要通过减少运输距离、采用清洁化运输实现降碳。上游负荷占到总排放的 14.70%,为全流程碳排放第二位,该阶段主要是原材料、能源和辅料的开采和生产时所产生的碳排放,说明原材料、能源和辅料的碳排放对稀土耐磨钢的碳排放的影响也应该重视。副产品的回收利用给稀土耐磨钢带来的碳排放扣减为 4.74%,主要构成是钢铁渣、高炉除尘灰和转炉除尘灰等循环利用。




图 2 稀土耐磨钢碳排放分布情况

3 包钢内部的碳排放分析

包钢内部生产过程是稀土耐磨钢碳排放的主要 产生阶段,用 LCA 计算分析内部各工序的碳排放, 可以更加详细分析碳排放分布,与能源管理共同为 现场的节能减排工作提供支撑。在计算分析内部碳 排放时采用两种方法,方法一是假设稀土耐磨钢生 产由主生产系统组成 能源供应系统作为公共设施, 其碳排放按主生产系统的使用量转嫁到主生产工 序 如电厂的碳排放按耗电量转加给炼铁、焦化等主 生产工序 即主生产工序的碳排放由过程直接、自产 能源和内部回用三个部分组成。该方法主要用来揭 示工序能耗和产品成材率对碳排放的影响,但没有 反映能源系统特性对内部碳排放的影响。通过该方 法计算碳排放前三位的工序分别为炼铁工序占 43.64%、烧结工序占 16.90%、焦化工序占 11.57% 其他工序分别为热轧、热处理、选矿、采矿、 石灰焙烧等 具体如图 3 所示。




图 3 方法一碳排放在各工序的分布情况

方法二是假设稀土耐磨钢生产由主生产系统和能源系统组成,主生产工序的内部碳排放由直接和内部回用两部分组成。能源系统的碳排放单独核算,由各工序消耗的二次能源的负荷累加组成。通过该方法可以将内部能源系统对碳排放的影响清楚地反映出来。该方法计算碳排放为炼铁工序占35.56%,能源系统占31.31%,烧结工序占10.65%,能化工序占8.07%,热轧工序占6.99%,采矿工序占2.32%,热处理工序占2.32%,石灰焙烧占1.77%,具体如图4所示。




图 4 方法二碳排放在各工序的分布情况

4 结果分析及碳减排工艺路径讨论

在生产稀土耐磨钢的全流程中,炼铁、烧结、焦化等工序以及能源系统是减碳关键。炼铁工序中提高球团矿的比例、降低高炉焦比、余热和煤气回收等都是降碳的重点。高炉热风炉和麦尔兹窑是二氧化碳主要排放口,开展碳捕集利用和封存(CCUS)对降低稀土耐磨钢的碳排放有积极的贡献。

从 LCA 的角度分析 副产品的回收利用可扣减掉稀土耐磨钢的碳排放 ,充分利用含铁含碳固废 实现废钢、氧化铁皮循环利用 ,开展技术攻关使副产品实现更高附加值的循环利用 ,产品的碳排放将进一步降低。例如包钢碳化法钢铁渣综合利用、脱硫石膏生产硫酸钙等项目建成投产后 ,对降低稀土耐磨钢碳排放有重要意义。

提高能源效率并挑战极致能效 ,是企业节能降碳的基础 ,已经成为共识。通过建立科学合理的管理体系 ,加强能源数字化管理 ,开展节能项目 ,更换节能设备等工作都是降碳的重要措施 ,也是现阶段降碳的重点工作。随着风电、光伏发电等清洁能源比例的不断提高 ,能源系统带来的碳排放也将进一步降低。

稀土耐磨钢通过添加稀土合金和增加工序使企业内部碳排放有所增加,但产品性能得到提高。通过磨粒磨损试验发现稀土耐磨钢(BTNM450)比普通耐磨钢的耐磨损性能提高了26.4%相同工况下稀土耐磨钢的使用寿命将比普通耐磨钢延长,大幅减少下游使用量,从而降低碳排放。从全生命周期的角度来看大力推广应用高性能稀土耐磨钢,将为全社会实现碳中和目标作出积极贡献。

5 结论

- (1) 利用 LCA 分析稀土耐磨钢碳排放分布可知 企业内部占 78.86%,外部的原材料、能源和辅料的运输占 1.70%,上游负荷占 14.70% 副产品的回收利用的碳排放扣减为 4.74%。
- (2) 炼铁、烧结、焦化等工序以及企业内部的能源负荷是降碳的重点,提高能源效率是现阶段降碳的关键。副产品的回收利用对降碳具有积极的作用,先进技术的应用使大幅降碳成为可能。
 - (3) 从全生命周期的角度分析,高性能稀土耐

磨钢的开发在企业内部会增加碳排放,但对社会的节能降碳效果显著,应大力推广应用稀土耐磨钢,为我国实现碳中和作出贡献。

参 考 文 献

- [1] 陆斌 涨军 涨文博,等.稀土耐磨钢绿色产品设计与研发[J].包钢科技,2019,45(6):6-9.
- [2] 刘涛,刘颖昊,周烨.生命周期评价方法在钢铁企业低碳发展规划中的应用[J].中国冶金 2021 31(9):130-134.

(上接第60页)

了提高。同时,由于员工可自行登录协同平台的档案统计系统,不需要再进行人工传递工作。因此上报工作时间由过去的 60 个工作日缩减到 30 个工作日左右。其次,系统可以对各单位上报数据进行自动统计,省掉公司再次对数据进行二次计算,有效地避免了数据计算错误,提高了工作效率。

4 结束语

随着工业信息化的发展,档案管理领域也在不断地引进信息化技术,用来提高工作效率。档案统计系统的上线,有效节约了全宗单位完成年报统计工作的人工成本和流转成本,缩短汇总录入统计数据时长。统计系统依托档案管理系统的平台,对过去的实际工作进行了约束,实现了包钢档案管理统计工作的信息化,通过档案管理统计系统的应用,规

范了档案统计工作,保证了档案统计工作数据的真实性、准确性、连续性。档案统计管理在集团公司内部实现了规范化管理和网络化应用,节约人力和物力投入,降低集团公司档案管理工作成本,具有一定的推广价值。未来可在集团公司各级档案单位进行推广应用,对各单位档案统计工作进行约束及管理,辅助集团公司档案管理工作。

参考文献

- [1] 唐莹. 论现阶段国有企业档案管理的建设重点[J]. 兰台世界 2014 (11):75 -76.
- [2] 张晶. 浅谈企业档案工作智能创新 [J]. 办公室业务 2020 (16):55-56.
- [3] 刘欣,董振瑞.最新档案管理工作手册[M]. 北京:中国言实出版社 2007.